




Sortentafel Asphalt nach: TL Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07



**Zweckmäßige Asphaltmischgutart und Asphaltmischgutsorte in Abhängigkeit
von der zu erwartenden Beanspruchung**

Bauklasse/ Flächenart	Asphalt- tragschicht	Asphalt- binderschicht	Asphalt- tragdeckschicht	Asphalt- beton	Splittmastix- asphalt	Guss- asphalt	Offenporiger Asphalt
SV und I	AC 32 TS	AC 22 BS	-	-	SMA 11 S	MA 11 S	PA 11
II	AC 22 TS	AC 16 BS		AC 11 DS	SMA 8 S	MA 8 S	PA 8
III		AC 16 BS				MA 5 S	
IV	AC 32 TN	(AC 16 BN)	-	AC 11 DN	(SMA 8 N)	(MA 11 N)	-
V		-		AC 8 DN	(SMA 8 N)	(MA 8 N)	
VI				AC 22 TN		AC 8 DL	
Rad- und Gehwege	AC 32 TN AC 22 TL	-	AC 16 TD	AC 5 DL	-	(MA 5 N)	

Erläuterungen: - Einsatz nicht vorgesehen
() nur in Ausnahmefällen

Abkürzungen und Symbole



Kennzeichnung der Asphaltmischgutart:

AC	für alle Asphaltbetone
SMA	für Splittmastixasphalt
MA	für Gussasphalt
PA	für offenporigen Asphalt

Nationale Ergänzung für die Untergliederung der Asphaltmischgutart Asphaltbeton (AC):

T	Asphalttragschichtmischgut
B	Asphaltbinder
D	Asphaltbeton für Asphaltdecks.
TD	Asphalttragdeckschichtmischgut

Nationale Ergänzung für die Beanspruchung:

L	leichte
N	normale
S	besondere

Beispiele: **AC 32 T S:** Asphaltbeton für Asphalttragschichten mit einer oberen Siebgröße von 32 mm zur Verwendung für Verkehrsflächen mit besonderer Beanspruchung.

AC 11 D N: Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten mit einer oberen Siebgröße von 11 mm zur Verwendung für Verkehrsflächen mit normaler Beanspruchung.

MA 8 S: Gussasphalt mit einer oberen Siebgröße zur Verwendung für Verkehrsflächen mit besonderer Beanspruchung.

Umbenennung der alten Sortenbezeichnungen für Polymermodifizierte Bindemittel in die neuen Sortenbezeichnungen:

Alte Sortenbezeichnungen
nach den TL PmB, Ausgabe 2001

PmB 25
PmB 45
PmB 65
PmB 40/100-65 H



Sortenbezeichnungen nach den
TL Bitumen-StB 07

10/40-65
25/55-55
45/80-50
40/100-65