




Zweckmäßige Bindemittelart und Bindemittelsorte in Abhängigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung



Bauklasse/ Flächenart	Asphalt- tragschicht	Asphalt- binderschicht	Asphalt- tragdeckschicht	Asphalt- beton	Splittmastix- asphalt	Guss- asphalt	Offenporiger Asphalt
SV und I	50/70 (30/45)	25/55-55	-	-	25/55-55	20/30 (10/40-65)	40/100-65
II		30/45		25/55-55		20/30 (25/55-55)	
III		(10/40-65)		25/55-55 50/70	25/55-55 (50/70)		
IV	70/100 (50/70)	50/70	70/100	50/70 (70/100)	50/70	30/45	-
V	70/100	-		50/70			
VI				70/100	70/100		
Rad- und Gehwege				70/100	-		

Erläuterungen: - Einsatz nicht vorgesehen
 () nur in Ausnahmefällen